

climowool



climoplus⁺2

Membrana paroizolacyjna

www.climowool.pl

climoplus⁺2

Aktywna membrana paroizolacyjna
wyprodukowana z włókniny polipropylenowej.
Do stosowania jako warstwa paroizolacyjna
w konstrukcji dachów skośnych i ścian
zewnętrznych od wewnątrz.



SKŁADOWANIE I MONTAŻ

Rolki paroizolacji składować w oryginalnym opakowaniu zbiorczym. Nie piętrować palet. Rolki luzem przechowywać w pozycji poziomej.

WŁAŚCIWOŚCI

Certyfikacja	Deklaracja Właściwości Użytkowych
Norma zharmonizowana	EN 13984:2013
Grubość	220 ± 20 µm
Gramatura	130 ± 10 g/m ²
Szerokość rolki	1,5 m
Długość rolki	50 m
Powierzchnia m ²	75 m ²
Wytrzymałość na rozciąganie (EN 12311-2)	180/170 N / 50 mm
Wytrzymałość na rozrywanie (EN 12310-2)	150/150 N
SD (EN ISO 1931)	2 ± 0,5/1,5 m
Reakcja na ogień	E
Wodoszczelność EN 1928	Spełnione

Waga brutto – 685/695 kg

Waga netto – 9 kg x 72 = 650 kg

Objętość – ok. 4 m³

Wymiary palety – 120 cm x 110 cm

Ilość w opakowaniu – 1 szt.

Ilość opakowań na palecie – 72 szt.



Długość [mm]	Szerokość [mm]	Numer produktu	Kategoria dostaw	Ilość/Opak. [szt.] / [m ²]	Opak./Paleta [szt.] / [m ²]
50 000	1 500	836751	B	1 / 75,00	72 / 5400,00

Obowiązują informacje zawarte w aktualnych wydawnictwach climowool sp. z o.o.

climowool sp. z o.o.
ul. 1 Sierpnia 6
02-134 Warszawa

Dział Obsługi Klienta
tel.: +48 605 455 792 / fax: +48 22 369 67 10
e-mail: biuro@climowool.com

www.climowool.pl